

GRAVES NON TRAITÉES

SCODILL



NATURE ET ÉLABORATION

Grave non traitée (GNT) issue de laitier de convertisseur à oxygène LD d'aciérie. Granulométries 0/D contrôlées, notamment 0/8, 0/32 et 0/56 mm ; autres classes produites sur demande.

DOMAINES D'EMPLOI

Recommandations particulières :

- Couches de forme non revêtues
- Couches de chaussée non revêtues
- Plateformes industrielles non revêtues
- Domaine d'emploi volontairement limité en raison de l'expansion volumique du laitier LD

MISE EN ŒUVRE

Employer uniquement en couches non revêtues et après validation technique de l'usage. Respecter les recommandations particulières de la fiche produit, les normes EN 13285 et EN 13242, les règles de l'art ainsi que les limitations du guide Sétra. Adapter le compactage et le profil afin d'assurer l'évacuation de l'eau.

CLASSIFICATION

- Grave non traitée conforme aux normes EN 13285 et EN 13242
- Contrôle qualité selon TL G SoB-StB pour certaines granulométries
- Catégorie d'emploi : VNR, couches non revêtues
- Résultats environnementaux inférieurs aux seuils du guide Sétra "Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières - les laitiers sidérurgiques -> d'octobre 2012"

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'expansion volumique impose un domaine d'emploi limité. Un durcissement propre, des efflorescences ou des dépôts blancs de carbonate de calcium peuvent apparaître. Ils sont sans incidence sur l'environnement et les performances et tendent à disparaître avec le temps. Le stockage intermédiaire doit être validé avec le fournisseur.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.

Conseils techniques et logistiques, devis personnalisé.

Fiche technique produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05