

GRAVES NON TRAITÉES

LAITIER DE HAUT-FOURNEAU 0-32



NATURE ET ÉLABORATION

Granulat de laitier de haut-fourneau, concassé à 100 %, de fraction 0/31,5 mm.

CLASSIFICATION

- Conforme à la norme EN 13242, système 2+
- Granulométrie : 0/31,5 mm
- Classes : GA85 ; GTA20 ; f7 ; C90/3
- Type H selon P 18-302
- Soufre total : S2
- Sulfates solubles dans l'acide : AS1,0
- Seuils inférieurs au guide Sétra "Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières - les lai-tiers sidérurgiques -> d'octobre 2012"

DOMAINES D'EMPLOI

- Couches d'assise de chaussée
- Plateformes industrielles et commerciales
- Trottoirs
- Parkings

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas employer en zone inondable ou exposée aux eaux stagnantes, dans les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable ni à proximité des cours d'eau, lacs et étangs. Éviter l'enfermement du matériau sur une couche imperméable avec un écoulement latéral insuffisant (« effet piscine »).

MISE EN ŒUVRE

Mettre en œuvre conformément à la norme EN 13242, au guide Sétra, aux règles de l'art et aux prescriptions du chantier. Prévoir une assise stable, un réglage et un compactage adaptés, avec un drainage empêchant la stagnation de l'eau.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.

Conseils techniques et logistiques, devis personnalisés.

Fiche technique du produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05