

GRAVES NON TRAITÉES

COMBIDILL 0/32



NATURE ET ÉLABORATION

Mélange de granulats artificiels d'origine industrielle. Grave non traitée (GNT) recomposée de 80 % de laitier de haut-fourneau 0/31,5 mm et de 20 % de laitier LD d'aciérie 0/8 mm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Couches de forme et d'assise de chaussée
- Plateformes industrielles et commerciales
- Trottoirs et parkings
- Utilisation interdite sous dallage béton

MISE EN ŒUVRE

Mettre en œuvre comme une grave non traitée, conformément à la norme EN 13285, au guide Sétra, aux règles de l'art et aux prescriptions du chantier. Prévoir une assise stable, un réglage et un compactage adaptés, ainsi qu'un drainage évitant toute rétention d'eau.

CLASSIFICATION

- Grave traitée conforme à la norme EN 14227-2
- Laitier cristallisé type H selon P 18-302
- Soufre total : S2
- Sulfates solubles dans l'acide : AS1,0
- Seuils inférieurs au guide Sétra "Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières - les laitiers sidérurgiques -> d'octobre 2012 - type 1"

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas employer en zone inondable ou exposée aux eaux stagnantes, dans les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable ni à proximité des cours d'eau, lacs et étangs. Éviter l'enfermement sur une couche imperméable avec un écoulement latéral insuffisant (« effet piscine »). Ne pas utiliser sous dallage en béton.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.

Conseils techniques et logistiques, devis personnalisé.

Fiche technique du produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05