

GRAVES TRAITÉES

LAROGRAVE 0/16



NATURE ET ÉLABORATION

Grave traitée recomposée de 80 % de laitier cristallisé de haut-fourneau et de 20 % de laitier granulé 0/2 mm.

Granulométrie : 0/16 mm.

CLASSIFICATION

- Grave traitée conforme à la norme EN 14227-2
- Laitier cristallisé type H selon P 18-302
- Soufre total : S2
- Sulfates solubles dans l'acide : AS1,0
- Seuils inférieurs au guide Sétra "Acceptabilité" de matériaux alternatifs en techniques routières - les laitiers sidérurgiques -> d'octobre 2012

DOMAINES D'EMPLOI

- Couches d'assise de chaussée
- Plateformes industrielles et commerciales

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas employer en zone inondable ou exposée aux eaux stagnantes, dans les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable ni à proximité des cours d'eau, lacs et étangs. Éviter toute configuration retenant durablement l'eau sous ou dans la couche (« effet piscine »). Le stockage intermédiaire doit être validé avec le fournisseur.

MISE EN ŒUVRE

Mettre en œuvre conformément à la norme EN 14227-2, aux règles de l'art et aux prescriptions du projet. Éviter les travaux en arrière-saison : le durcissement devient très faible à basse température et pratiquement inexistant sous 5 °C. Prévoir 1 à 2 mois avant la première période de gel pour permettre une résistance suffisante.

SERVICES

Enlèvement ou livraison directe sur chantier.

Conseils techniques et logistiques, devis personnalisés.

Fiche technique du produit et d'identité complète disponibles sur demande.

CONSEIL • DEVIS • ENLÈVEMENT • LIVRAISON
gem-materiaux.fr

Bureau :
Bâtiment des douanes
Zone Europort - SAINT-AVOLD

Enlèvement :
RN33 - Route de Carling - SAINT-AVOLD
(À côté de la centrale Émile Huchet)

Téléphone :
07 44 97 20 05